

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 700 637 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
13.03.1996 Patentblatt 1996/11

(51) Int. Cl.⁶: **A22C 13/00**

(21) Anmeldenummer: 95113590.4

(22) Anmeldetag: 30.08.1995

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI NL SE

(30) Priorität: 08.09.1994 DE 4431992

(71) Anmelder: **HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT**
D-65926 Frankfurt am Main (DE)

(72) Erfinder:
• **Hammer, Klaus-Dieter, Dr.**
D-55120 Mainz (DE)
• **Mans, Leo, Dr.**
D-55120 Mainz (DE)

(54) **Mit Flüssigrauch imprägnierte schlauchförmige Nahrungsmittelhülle auf der Basis von Cellulosehydrat**

(57) Beschrieben wird eine Nahrungsmittelhülle auf der Basis von Cellulosehydrat, die auf ihrer Innenseite mit Flüssigrauch imprägniert ist, der einen pH-Wert von etwa 2 bis weniger als 4 aufweist und zusätzlich eine viskositätserhöhende Verbindung und einen Emulgator enthält.

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine schlauchförmige Nahrungsmittelhülle auf der Basis von Cellulosehydrat, deren Innenseite mit Flüssigrauch imprägniert ist. Sie ist besonders für Fleischprodukte, wie Wurst und Schinken, geeignet. Sie betrifft weiterhin ein Verfahren zur Herstellung dieser Nahrungsmittelhüllen.

Schlauchförmige Nahrungsmittelhüllen auf der Basis von Cellulosehydrat sind seit langem bekannt und werden gewöhnlich nach dem Viskoseverfahren hergestellt. Dabei wird eine allgemein als Viskoselösung bezeichnete alkalische Lösung von Cellulosexanthogenat durch eine ring- oder schlitzförmige Düse ausgetrieben und mit saurer Flüssigkeit als Cellulosehydrat-Gel festschlägt und zu Cellulosehydrat regeneriert. Das so hergestellte unverstärkte Cellulosehydrat-Material wird allgemein als Zellglas bezeichnet und ist unter dem Warenzeichen ^(R)Cellophan bekannt. Bei der Herstellung faserverstärkter Hüllen wird ein faserförmiger oder bahnförmiger Faserstoff mit der Viskoselösung aufgeschlagen und anschließend in entsprechender Weise mit Koagulations- und Regenerationsflüssigkeit behandelt.

Nahrungsmittelhüllen müssen jedoch noch nach längeren Lagerzeiten geschmeidig und ausreichend dehnfähig sein. Diese Eigenschaften versuchte man durch Zusatz von sekundären Weichmachern, wie Glycerin, zu verbessern. Da diese Weichmacher nicht chemisch, sondern nur durch zwischenmolekulare Kräfte an das Cellulosehydrat gebunden sind, werden sie beim Wässern der Hülle oder beim Brühen oder Kochen der Wurst herausgelöst. Die Folge ist ein besonders starkes Verspröden der weichmacherfreien, getrockneten Cellulosehülle nach der Verarbeitung. Diese Erscheinung ist auf eine im Cellulosematerial vor sich gehende Kristallisation zurückzuführen. Dabei kommt es im Cellulosegefüge zur Ausbildung von Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den einzelnen Cellulosemolekülen und damit zu einer Annäherung und räumlichen Fixierung. Durch diese Strukturveränderung wird die Hülle besonders stoßempfindlich und reißt sehr häufig beim ersten Anschneiden über die gesamte Länge ein. Gemäß der EP-A 0 460 348 zeigen glycerinfreie Wursthüllen, die mit einem Gemisch von Cellulose und Alginsäure und/oder Alginat hergestellt sind, demgegenüber deutlich verbesserte Eigenschaften.

Nahrungsmittelhüllen müssen den unterschiedlichsten Anforderungen Rechnung tragen. Sie dienen ebenso als Behälter während der Verarbeitung des Produkts wie als Schutzhülle für das Fertigprodukt. Entscheidend für den Verkauf sind jedoch Aussehen und Geschmack der Nahrungsmittel. Das gilt besonders für geräucherte Fleischwaren. Es besteht die Tendenz, das traditionelle Räuchern durch den Einsatz sogenannter "Flüssigrauchlösungen", die von der Nahrungsmittelindustrie entwickelt wurden, zu ersetzen. Diese Lösungen wurden bisher in die Fleisch- bzw. Wurstmasse eingearbeitet oder darauf gesprüht. Wegen der oft ungleichmäßigen Räucherfarbe auf der Oberfläche des Produktes

und des mangelhaften Aromas wurde nach anderen Verfahren gesucht. So versuchte man, die Flüssigrauchlösung auf die innere oder äußere Oberfläche der Nahrungsmittelhüllen aufzutragen und so zu erreichen, daß die gewünschte Räucherfarbe und das Aroma auf das Füllgut übertragen wird.

Gemäß der DE-A 10 99 326 setzt man Wursthüllen aus regenerierter Cellulose während oder nach dem Trocknungsprozeß der Einwirkung von Rauch aus, der durch mehr oder weniger vollständige Verbrennung von Holz erzeugt wurde. Der Rauch bewirkt eine Resistenz gegen die zerstörende Wirkung von Mikroorganismen. Die Einwirkungsdauer wird verkürzt, wenn der Celluloseschlauch mit den aus Holzrauch gewonnenen Kondensaten in konzentrierter oder verdünnter Form von außen imprägniert wird.

Wie man ihn durch Einleiten von Holzrauch imprägniert, ist sauer und kann daher die Cellulose schädigen. Ein solcher saurer Flüssigrauch hat einen Gesamtsäureanteil von mindestens 6 Gew.-%, vorzugsweise mindestens 9 Gew.-%, ist aus der US-A 4 377 187 bekannt. Ein höherer Säureanteil bedeutet dabei einen höheren Anteil an teerartigen Bestandteilen. Mit diesem Flüssigrauch wird die innere oder die äußere Oberfläche der Cellulosehüllen imprägniert. Um eine Schädigung der Cellulose zu vermeiden, wird gemäß der US-A 4 834 993 die äußere Oberfläche von Wursthüllen auf Cellulosebasis mit einem neutralisierten Flüssigrauch behandelt, der einen pH-Wert von mehr als 4, vorzugsweise von 5 bis 9, hat. Um die Diffusion von hochmolekularen Bestandteilen durch die Wursthülle zu ermöglichen, kann der neutralisierte Flüssigrauch einen kurzkettigen Alkohol enthalten. Bei der Neutralisation des Flüssigrauchs fallen jedoch in der Regel feste Bestandteile aus. Um dies zu verhindern, wurden der wäßrigen Flüssigrauchlösung mindestens 10 Gew.-% eines wasserlöslichen Alkohols, wie Ethanol, Glycerin, Propylenglykol oder Triethylenglykol, zugesetzt (DE-A 28 13 796 = US-A 4 104 408). Die während des Neutralisierens ausfallenden teerartigen Bestandteile lösen sich wieder auf, wenn der pH-Wert der Flüssigrauchlösung auf mehr als 10 erhöht wird (US-A 4 446 167). Die alkalische Flüssigrauchlösung kann zusätzlich noch bis zu 10 Gew.-% an Glycerin und/oder Propylenglykol als Weichmacher für die Wursthülle enthalten. Um die Schälbarkeit der Hülle zu verbessern, kann die Flüssigrauchlösung noch 0,5 bis 2 Gew.-% an Carboxymethylcellulose, Alginat, Dextrin, Amylopectin oder anderen für diesen Zweck üblichen Substanzen enthalten (US-A 4 442 868). Diese Substanzen können auch vor der Behandlung mit Flüssigrauch auf die Hülle aufgebracht werden.

Die teerartigen Bestandteile lassen sich aus dem sauren Flüssigrauch durch Extraktion mit organischen Lösungsmitteln entfernen. Die farbgebenden Bestandteile des Rauchs bleiben in der wäßrigen Phase zurück. Vor der Weiterverwendung wird die wäßrige Phase durch Hinzufügen von alkalischen Neutralisationsmitteln auf einen pH-Wert von 6 bis 8 eingestellt. Das gleiche Resultat

tat wird erreicht, wenn der saure Flüssigrauch neutralisiert und die dabei ausgefallenen teerartigen Bestandteile abgetrennt werden. Ein so hergestellter Flüssigrauch ist bei neutralem pH-Wert auch ohne Zusatz von Alkoholen oder anderen Additiven stabil (EP-A 0 095 616). Er besitzt allerdings nur noch wenig oder gar keinen Räuchergeschmack mehr, so daß das Aroma auf andere Weise auf das Füllgut übertragen werden muß.

Es ist demnach Aufgabe der Erfindung, eine Nahrungsmittelhülle auf Cellulosehydratbasis zur Verfügung zu stellen, die Räucherfarbe und -aroma gleichmäßig und intensiv auf das Nahrungsmittel übertragen kann.

Gelöst wird die Aufgabe durch eine Nahrungsmittelhülle auf der Basis von Cellulosehydrat, die auf ihrer Innenseite mit Flüssigrauch imprägniert ist, dadurch gekennzeichnet, daß der zur Imprägnierung verwendete Flüssigrauch einen pH-Wert von etwa 2 bis weniger als 4 aufweist und zusätzlich eine Viskositätserhöhende Verbindung sowie einen Emulgator enthält.

Die Viskositätserhöhende Verbindung ist bevorzugt Chitosan (= N-deacetyliertes Chitin), Polyvinylpyrrolidon, ein Polysaccharid, ein Stärke- oder ein Cellulosederivat. Das "Derivat" ist im allgemeinen ein Ether oder Ester. Von den Polysacchariden sowie den Stärke- und Cellulosederivaten sind natürlich nur solche geeignet, die im sauren Medium nicht unlöslich werden. Zu den Polysacchariden sollen hier auch die Heteropolysaccharide gezählt werden; das sind Polysaccharide, die aus verschiedenartigen Monosaccharideinheiten aufgebaut sind. So ist Alginsäure zwar ein Heteropolysaccharid, hier jedoch nicht geeignet, da sie in dem sauren Flüssigrauch unlöslich ist und ausfallen würde. Aus den gleichen Gründen ist Methylcellulose geeignet, Carboxymethylcellulose dagegen nicht. Der Anteil der Viskositätserhöhenden Verbindung beträgt etwa 0,5 bis 3 Gew.-%, bevorzugt 1,5 bis 2,5 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gewicht des Flüssigrauchs. Sie erhöht die Viskosität des Flüssigrauchs auf 10 bis 40 s (Fordbecher 4). Die Oberflächenspannung des Flüssigrauchs beträgt dabei bevorzugt 30 bis 40 mN/m.

Der Emulgator kann ionisch oder nicht-ionisch sein. Bevorzugte ionische Emulgatoren sind Alkyl- oder Alkylaryl-sulfonate oder -sulfate; bevorzugte nicht-ionische Emulgatoren sind ethoxylierte unverzweigte oder verzweigte (C₆-C₂₀)Alkanole sowie ethoxyliertes Sorbitanmonooleat. Der Anteil des Emulgators beträgt etwa 0,5 bis 15 Gew.-%, bevorzugt 1 bis 5 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des Flüssigrauchs.

Der zur Herstellung der erfindungsgemäßen Nahrungsmittelhüllen verwendete saure Flüssigrauch weist bevorzugt einen pH-Wert von 2,5 bis 3 auf. Er enthält alle Bestandteile des ursprünglichen Holzrauches, d.h. die teerartigen Bestandteile sind nicht abgetrennt. Der Gesamtsäureanteil (bestimmt wie in der US-A 4 377 187 beschrieben) in diesem Flüssigrauch beträgt 3 bis weniger als 6 Gew.-%. Weder Alkohole noch Chelatbildner oder Reduktionsmittel werden dem Flüssigrauch zugesetzt. Er bleibt praktisch so, wie man ihn durch Verbren-

nen oder Verschwelen von Holz und Einleiten des Rauchs in Wasser erhält, dem man lediglich das Viskositätserhöhende Mittel und den Emulgator sowie gegebenenfalls in geringen Mengen weitere, allgemein übliche Zusätze, insbesondere Farbstoffe, hinzufügt. Überraschenderweise übertragen die erfindungsgemäßen Nahrungsmittelhüllen Räuchergeschmack, -farbe und -geruch unverfälscht und wesentlich kräftiger auf das Füllgut als die bekannten, mit neutralisiertem Flüssigrauch imprägnierten Hüllen.

Die mit dem sauren Flüssigrauch zu imprägnierenden Nahrungsmittelhüllen auf Cellulosebasis enthalten zweckmäßig nicht mehr als 10 Gew.-% an Glycerin, bezogen auf das Gesamtgewicht der Hülle, denn Glycerin vermindert die Aufnahmefähigkeit für den Flüssigrauch und beeinträchtigt die Übertragung von Farbe und Aroma auf das von der Hülle umschlossene Nahrungsmittel. Ein besonders bevorzugtes Ausgangsmaterial zur Herstellung der erfindungsgemäßen Nahrungsmittelhüllen ist deshalb ein glycerinfreies, faserverstärktes Cellulose-Basismaterial, das Alginsäure oder Alginat enthält. Alginsäuren sind bekanntlich Carboxylgruppen enthaltende pflanzliche Polysaccharide. Alginate sind die Salze der Alginsäuren, vorzugsweise die Alkali-, Ammonium- und Erdalkalisalze. Natriumalginat wird gewöhnlich durch Extraktion von Braunalgen mit Hilfe von Sodalösung gewonnen. Alginate bzw. Alginsäuren bestehen aus 1,4-beta-glykosidisch verknüpften D-Mannuronsäureeinheiten mit Einschüben von 1,4-alpha-glykosidisch verknüpften L-Guluronsäureeinheiten. Sie sind ähnlich wie Cellulose aus langen unverzweigten Kettenmolekülen aufgebaut. Durch die große Anzahl von Carboxylgruppen sind die Alginate bzw. Alginsäuren außerordentlich hydrophil und in der Lage, das 200- bis 300fache ihres Gewichts an Wasser zu binden. Das Basismaterial ist bevorzugt faserverstärkt, besonders bevorzugt mit Hanffasern.

Die erfindungsgemäße Nahrungsmittelhülle überträgt nicht nur Farbe und Aroma stärker und gleichmäßiger als die bisher bekannten; sie läßt sich überdies auch noch leicht vom Füllgut abschälen, insbesondere von Kochschinken und Brühwurst.

Die Aufnahme und vor allem die Übertragung der öllöslichen, färbenden Bestandteile läßt sich noch verbessern, wenn dem Flüssigrauch ein natürliches oder synthetisches Triglycerid zugesetzt ist. Günstig sind Olivenöl, Sonnenblumenöl sowie synthetische Triester aus Glycerin und (C₈-C₁₀)Fettsäuren (z.B. ^(R)Softenol 3108 von Dynamit Nobel). Besonders bevorzugt ist jedoch Lecithin. Es zieht auf die Cellulose auf und bewirkt gleichzeitig einen guten Trenneffekt. Der Anteil des Triglycerids beträgt etwa 2 bis 30 Gew.-%, bevorzugt 5 bis 15 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des Flüssigrauchs.

Die erfindungsgemäßen, mit Flüssigrauch imprägnierten Nahrungsmittelhüllen werden ohne vorheriges Wässern gestopft. Da sie einen relativ hohen Feuchtegehalt haben, ist eine fungizide Außenbeschichtung, wie

sie beispielsweise in der EP-A 0 378 069 (= US-A 5 262 211) beschrieben ist, vorteilhaft.

Die Herstellung der erfindungsgemäßen Nahrungsmittelhülle erfolgt zweckmäßig, indem man den Cellulosehydrat-Schlauch mit einem Wasseranteil von 8 bis 12 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der trockenen Cellulose, zunächst in einer Tränkwanne mit Wasser befeuchtet. Dann wird die Innenseite des Schlauchs mit der oben beschriebenen Flüssigrauchlösung imprägniert. Nach dem Passieren einer Quetschwalze wird der Schlauch aufgebblasen oder flach - bis zu einer Endfeuchte von 25 bis 30 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der trockenen Cellulose, getrocknet. Danach kann er gerafft oder in Abschnitten einseitig abgebunden werden. Dieses Herstellungsverfahren ist auch mit den üblichen apparativen Vorrichtungen durchführbar.

Die erfindungsgemäße Nahrungsmittelhülle kann gegebenenfalls übliche Zusatzstoffe, wie Farbpigmente, z. B. TiO_2 , enthalten.

Die erfindungsgemäßen Nahrungsmittelhüllen sind pro Quadratmeter im wesentlichen mit 20 bis 100 g, bevorzugt mit 30 bis 80 g Flüssigrauch imprägniert. Bei der Verwendung in Kochschinken werden allgemein 60 bis 80 g Flüssigrauch pro Quadratmeter eingesetzt, und es wird der Zusatz eines vorzugsweise braunen Lebensmittelfarbstoffs empfohlen. Der Geschmack läßt sich gegebenenfalls durch den Zusatz eines Geschmacksveredlers auf Glutamatbasis, wie ^(R)Supraglut, ^(R)Smak, ^(R)Smak 'S' oder ^(R)Mat noch weiter verbessern. Der Geschmacksveredler hat allgemein einen Anteil von 0,1 bis 0,6 Gew.-%, bevorzugt 0,2 bis 0,4 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des Flüssigrauchs. Nahrungsmittelhüllen für Bologna (fleischwurstähnliche Brühwurst), werden vorteilhaft mit einem 1:1 mit Wasser verdünnten Flüssigrauch imprägniert. Hier beträgt die Auftragsmenge etwa 30 bis 40 g/m².

Beispiel

Es wurden die Flüssigrauchlösungen A, B und C bereitet:

Lösung A

250 ml	Flüssigrauch (^(R) Hickory Supreme der Red Arrow Products Co., Manitowoc, Wis., USA),
600 ml	einer 0,1 gew.-%igen wäßrigen Lösung eines Heteropolysaccharids (^(R) Rhodigel 23),
75 ml	Lecithin,
50 ml	Polyoxyethylen(20)-sorbitan-monooleat (^(R) Tween 80),
25 ml	ethoxyliertes Isotridecanol (durchschnittlich 8 Ethylenoxid-Einheiten, ^(R) Genapol X 080);

Diese Lösung hatte einen pH-Wert von 2,7, eine Viskosität von 15,6 s und eine Oberflächenspannung von 32,9 mN/m.

Lösung B

20 l	Flüssigrauch (^(R) Charsol Supreme Hickory der Red Arrow Products Co.,
24 l	einer 0,2 gew.-%igen wäßrigen Lösung eines Heteropolysaccharids (^(R) Rhodigel 23),
24 l	einer 0,66 gew.-%igen wäßrigen Lösung von Schokobraun Nr. 67775,
6 l	Lecithin,
4 l	(^(R) Tween 80,
2 l	(^(R) Genapol X 080;

Lösung C

ist identisch mit Lösung A, enthält jedoch zusätzlich 2 g (0,2 Gew.-%) Farbstoff 78 470 (zugelassen durch die U.S. Food and Drug Administration).

Mit den Lösungen A und C wurde im Labormaßstab imprägniert, mit der Lösung B dagegen in größerem Maßstab.

Den Flüssigrauchlösungen wurden zudem noch wenige Tropfen eines Entschäumers zugesetzt.

Mit diesen Flüssigrauchlösungen wurde Cellulose-Faserdarm glänzend (FDN) rauchfarbig, Kal. 120, der 10 Gew.-% Glycerin und 5 Gew.-% Alginat enthielt, jeweils bezogen auf das Gewicht der trockenen Cellulose, und außen mit einer 1 gew.-%igen wäßrigen Didecyl-dimethyl-ammoniumsorbitat-Lösung fungicid behandelt war, imprägniert.

Die so erhaltene Hülle wurde ohne zusätzliche Wässerung mit Kochschinken gefüllt und gegart. Muster davon wurden dann von 4 Personen in einem Blindtest hinsichtlich Farbtiefe, Geruch und Geschmack beurteilt.

Zum Vergleich wurden in dem Test auch Muster beurteilt, die unter Verwendung der oben genannten Faserdarm-Hülle, jedoch ohne Rauchimprägnierung, hergestellt wurden. Daneben wurden auch Muster hergestellt, die unter Verwendung einer Cellulosehydrat-Wursthülle hergestellt waren, die mit einer alkalischen Flüssigrauch-Lösung imprägniert war. Diese Lösung enthielt ebenfalls noch die Teerbestandteile.

In gleicher Weise wurde auch ein glycerinfreier Cellulose-Faserdarm mit dem oben genannten Flüssigrauchlösungen A bis C imprägniert, mit Kochschinken gefüllt und gegart. Dieser glycerinfreie Faserdarm war wie folgt hergestellt worden:

Ein 17 g-Hanfaserpapier wurde zu einem Schlauch vom Kaliber 58 geformt und außen mit einem Gemisch aus 11 l/h Viskose und 11 l/h einer 4 gew.-%igen wäßrigen Alginatlösung (^(R)Protacell 20 von Protan) beschichtet. Der Schlauch passierte dann die üblichen Spinn-, Fäll- und Waschkufen. Er wurde anschließend mit Luft aufgeblasen und auf einen Feuchtegehalt von 14 bis 16 Gew.-% getrocknet. Der Anteil an Alginat bezogen auf das Gewicht des Cellulosehydrats betrug 5 Gew.-%. Der Quellwert lag bei 110 %, der Platzdruck (nach dem Wässern) bei 82 kPa (Sollwert: 76 kPa) und die statische Dehnung bei 61,3 mm bei 21 kPa (Toleranzbereich: 59,7 bis 62,7 mm).

Es zeigte sich, daß die erfindungsgemäßen Nahrungsmittelhüllen Produkte mit besserem Geschmack und besserem Aroma sowie gleichmäßigerer Farbe ergaben und von den Testpersonen im Blindtest vorgezogen wurden.

Patentansprüche

1. Nahrungsmittelhülle auf der Basis von Cellulosehydrat, die auf ihrer Innenseite mit Flüssigrauch imprägniert ist, dadurch gekennzeichnet, daß der zur Imprägnierung verwendete Flüssigrauch einen pH-Wert von etwa 2 bis weniger als 4 aufweist und zusätzlich eine viskositätserhöhende Verbindung sowie einen Emulgator enthält. 10
2. Nahrungsmittelhülle gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die viskositätserhöhende Verbindung Chitosan, ein Polysaccharid, ein Stärke- oder ein Cellulosederivat ist. 15
3. Nahrungsmittelhülle gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Anteil der viskositätserhöhenden Verbindung 0,5 bis 3 Gew.-%, bevorzugt 1,5 bis 2,5 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gewicht des Flüssigrauchs, beträgt. 20
4. Nahrungsmittelhülle gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Emulgator ein ionischer Emulgator, bevorzugt ein Alkyl- oder Alkylaryl-sulfonat oder -sulfat ist. 25
5. Nahrungsmittelhülle gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Emulgator ein nichtionischer Emulgator ist, bevorzugt ein ethoxyliertes unverzweigtes oder verzweigtes (C₆-C₂₀)Alkanol. 30
6. Nahrungsmittelhülle gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Anteil des Emulgators 0,5 bis 15 Gew.-%, bevorzugt 1 bis 5 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des Flüssigrauchs, beträgt. 35
7. Nahrungsmittelhülle gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Flüssigrauch ein natürliches oder synthetisches Triglycerid enthält. 40
8. Nahrungsmittelhülle gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Triglycerid Olivenöl, Sonnenblumenöl, ein synthetischer Triester aus Glycerin und (C₈-C₁₀)Fettsäuren oder Lecithin ist. 45
9. Nahrungsmittelhülle gemäß Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Anteil des Triglycerids 2 bis 30 Gew.-%, bevorzugt 5 bis 15 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des Flüssigrauchs, beträgt. 50
10. Nahrungsmittelhülle gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Flüssigrauch einen pH-Wert von 2,5 bis 3 hat. 55
11. Nahrungsmittelhülle gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Cellulose-Basismaterial glycerinfrei ist und Alginsäure oder Alginat enthält.
12. Verfahren zur Herstellung einer mit Flüssigrauch imprägnierten Nahrungsmittelhülle auf Basis von Cellulosehydrat, dadurch gekennzeichnet, daß ein Cellulosehydratschlauch mit einem Wassergehalt von 8 bis 12 Gew.-% mit Wasser befeuchtet, dann auf der Innenseite mit dem im Anspruch 1 genannten Flüssigrauch imprägniert und schließlich bis zu einem Wassergehalt von 25 bis 35 Gew.-% getrocknet wird.
13. Verwendung der Nahrungsmittelhülle gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 11 für Kochschinken oder Brühwurst.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 95 11 3590

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	EP-A-0 468 284 (VISKASE CORPORATION) * das ganze Dokument *	1-13	A22C13/00
Y	EP-A-0 559 084 (HOECHST AG) * das ganze Dokument *	1-13	
Y	EP-A-0 315 965 (VISKASE CORPORATION) * Seite 6, Zeile 56 - Zeile 58; Ansprüche 1-35 *	1-13	
Y	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 92, no. 17, April 1980 Columbus, Ohio, US; abstract no. 145276d, 'SMOKING AGENT-COATED SAUSAGE CASING' Seite 461; Spalte 2; * Zusammenfassung *	1-13	
Y	& JP-A-79 147 970 (UCC) 19. November 1979	1-13	
A	GB-A-2 020 157 (UCC) * Seite 2, Zeile 51 - Zeile 92 * * Seite 9, Zeile 109 - Seite 10, Zeile 5; Ansprüche 1-56 *	1,2	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
A	DE-A-16 92 197 (TEE-PAK INC.) * Seite 8, Absatz 2 - Seite 9, Absatz 1 * * Seite 10, Absatz 2 - Seite 11, Absatz 3 * * Seite 12, Absatz 2; Ansprüche 1-18 *	1	A22C
D,A	US-A-4 834 993 (H. S. CHIU) * Ansprüche 1-13 *	1	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 27. November 1995	Prüfer Permentier, W
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument I : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			